

建筑材料

(课程代码 02389)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 抗压强度远大于抗拉强度的材料通常属于

- A. 塑性材料 B. 韧性材料
C. 弹性材料 D. 脆性材料

2. 材料含水率增加时,则材料的

- A. 吸声性和保温性下降 B. 保温性增大、强度降低
C. 吸声性和保温性增大 D. 体积密度下降、保温性下降

3. 对于无机非金属材料,具有晶体结构的材料较非晶体结构的材料

- A. 强度高、硬度高、耐腐蚀性低 B. 强度高、硬度低、耐腐蚀性高
C. 强度高、硬度高、耐腐蚀性高 D. 强度低、韧性高、耐腐蚀性高

4. 测试材料抗压强度时,可使测试结果偏低的因素为

- A. 较小的试件尺寸、较快的加载速度、含水率较高
B. 较大的试件尺寸、较慢的加载速度、含水率较高
C. 较大的试件尺寸、较快的加载速度、含水率较低
D. 较小的试件尺寸、较快的加载速度、含水率较低

5. 干燥收缩最大的材料为

- A. 灰灰 B. 建筑石膏
C. 水玻璃 D. 矿渣硅酸盐水泥

6. 水泥石组成中,对其强度及其他性质起决定作用的是

- A. 未水化的水泥颗粒 B. 毛细孔
C. 凝胶体 D. 石膏

7. 硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是

- A. 含有过多的氧化钙和氧化镁
B. 含有过多的游离氧化钙和过多的游离氧化镁
C. 含有游离氧化钙和游离氧化镁
D. 含有石膏

8. 混凝土中掺入引气剂可

- A. 提高流动性和抗压强度 B. 提高抗压强度
C. 提高保水性和耐久性,但对黏聚性不利 D. 提高黏聚性、保水性和耐久性

9. 混凝土产生早期开裂的主要原因是

- A. 水泥过细、水化速度快、强度发展快、胶凝材料用量低
B. 水泥过细、水化速度快、强度发展快、胶凝材料用量高
C. 水化速度慢、强度发展慢、胶凝材料用量低
D. 水化速度慢、强度发展慢、胶凝材料用量高

10. 决定混凝土拌合物流动性的因素为

- A. 砂率 B. 用水量
C. 水灰比 D. 水泥数量

11. 抗冻等级为 F300 的混凝土所能承受的最多冻融循环为

- A. 300 次冻融 B. 300 天冻融
C. 300 个月冻融 D. 300 年冻融

12. 混凝土配合比设计中,限制最大胶凝材料用量是为了保证混凝土

- A. 强度不致过高 B. 流动性较高
C. 各种变形较小 D. 成本不致过高

13. 焊接钢结构用钢,应严格限制的元素为

- A. 磷 P B. 硫 S
C. 硅 Si D. 稀土 RE

14. 寒冷地区钢结构桥梁用钢,应选用

- A. 脆性临界温度低,时效敏感性大的钢材 B. 脆性临界温度高,时效敏感性大的钢材
C. 脆性临界温度低,时效敏感性小的钢材 D. 脆性临界温度高,时效敏感性小的钢材

15. 寒冷地区变形较大的部位用防水卷材,应优选

- A. 无规聚丙烯(APP)改性沥青防水卷材
B. 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)改性沥青防水卷材
C. 三元乙丙橡胶防水卷材
D. 聚氯乙烯防水卷材

16. 适宜作为结构胶的为

- A. 聚乙烯 B. 聚苯乙烯
C. 有机玻璃 D. 不饱和聚酯树脂

17. 适宜作为防水工程最底层的材料是

- A. 无规聚丙烯(APP)改性沥青防水卷材 B. 再生橡胶防水卷材
C. 基层处理剂 D. 胶粘剂(改性沥青胶)

18. 木材的干缩开裂易产生之处是

- A. 年轮 B. 髓线
C. 髓心 D. 髓线和髓心

19. 下列材料中保温性高的是
 A. 烧结粉煤灰普通砖
 C. 烧结粉煤灰多孔砖
20. 下列材料中强度最高的是
 A. 加气混凝土砌块
 C. 普通混凝土空心砌块
- B. 烧结煤矸石普通砖
 D. 烧结煤矸石空心砖
- B. 泡沫混凝土砌块
 D. 泡沫夹芯板

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。

21. 对材料的强度、耐久性而言,材料内部所含的开孔孔隙相对于闭孔孔隙的影响更_____ (有利或有害)。
22. 多孔材料中毛细孔失水会引起材料_____。
23. 对于晶体材料,晶粒越大,一般其性能_____。
24. 比强度是反映材料_____性能的指标。
25. 建筑石膏的凝结速度较普通硅酸盐水泥_____。
26. 建筑石膏适合作为装饰材料使用,是因为其在凝结硬化时产生_____。
27. 过火石灰的熟化速度_____。
28. 龄期为 28 天的石灰材料不耐水的原因是_____。
29. 适合用于配制耐酸混凝土和耐火混凝土的胶凝材料为_____。
30. 硅酸盐水泥熟料矿物中,早期强度低,而后期强度高的矿物是_____。
31. 大体积混凝土工程宜优先选用_____水泥。
32. 混凝土用粗骨料的针、片状颗粒含量越高,则混凝土拌和物的流动性_____。
33. 粗骨料的级配分为连续级配、间断级配、单粒级,对于大流动性混凝土为获得良好的流动性和黏聚性,应采用_____。
34. 配制混凝土时,采用合理砂率是为了保证混凝土获得_____。
35. 混凝土中掺加粉煤灰、磨细粒化高炉矿渣粉等后,可使混凝土的耐腐蚀性_____。
36. 地震区的钢筋混凝土结构用受力主筋宜选用的牌号为_____。
37. 冷加工和时效处理后,钢材的屈服强度提高,塑性和韧性_____。
38. 某橡胶夏季时柔软富有弹性,冬季时仍具有优良的弹性,主要原因是其玻璃化温度_____。
39. 用于结构受力的树脂,其分子结构应为_____。
40. 保水性差的建筑砂浆,其硬化后与砌筑材料(如砌块、砖)的粘结强度_____。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

41. 憎水性
 42. 水泥石的软水侵蚀
 43. 气硬性胶凝材料
 44. 热固性塑料
 45. 钢材的冷脆性

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

46. 为提高水泥石的耐腐蚀性,应采取哪些措施?
47. 粉煤灰水泥与普通硅酸盐水泥相比,在性能上有什么不同?为什么?
48. 严寒地区某桥梁工程预制混凝土梁、柱等,为保证混凝土材料的耐久性,对该混凝土的原材料与配制应有哪些要求?
49. 从原材料角度,如何提高混凝土的强度?
50. 简述 Q390E 与 Q235D 的含义,两者相比 Q390E 有哪些优点?

五、计算题:本大题共 3 小题,共 25 分。

51. 某材料吸水饱和后的体积密度为 1882 kg/m^3 ,开口孔隙率为 38.2%。将其磨细烘干后取 50g,其排开水的体积为 18.52 cm^3 。求该材料的体积吸水率、绝干体积密度、孔隙率、表观密度(视密度),并估计该材料的抗冻性如何。(10 分)
52. 某混凝土工程,需要 C45 混凝土($\sigma = 5.0 \text{ MPa}$)。试配时按初步配合比试拌 30L,各材料用量:水泥 11.64kg、水 4.89kg、砂 19.92kg、石 34.44kg,水灰比为 0.42。试拌后,测得坍落度较设计值大 55mm,黏聚性和保水性合格。在砂、石增加 2.5% 后,测得坍落度符合要求,且黏聚性和保水性均合格,此时实测拌合物的体积密度为 2430 kg/m^3 。在此基础上,以水灰比 0.37、0.42、0.47 分别配制三组混凝土(水、砂、石用量与前述和易性合格后的混凝土相同),标准养护 28d 的抗压强度分别为 59.0、52.1、45.9MPa。试计算实验室配合比。(10 分)
53. 取干燥石子 10.00kg,经筛分后结果见下表 1。试评定石子的级配及最大粒径。(5 分)

表 1 筛分结果

筛孔尺寸(mm)	2.36	4.75	9.5	16	19	26.5	31.5	37.5
筛余量(kg)	0.14	1.62	2.55	2.65	1.21	1.42	0.40	0

附表:石子的级配区范围规定(GB/T14685)

级配情况 (mm)	公称粒级 (mm)	累计筛余(%)							
		方孔筛孔径(mm)							
		2.36	4.75	9.5	16	19	26.5	31.5	37.5
连续级配	5~10	95~100	80~100	0~15	0				
	5~16	95~100	85~100	30~60	0~10	0			
	5~20	95~100	90~100	40~80	-	0~10	0		
	5~25	95~100	90~100	-	30~70	-	0~5	0	
	5~31.5	95~100	90~100	70~90	-	15~45	-	0~5	0
	5~40	-	95~100	70~90	-	30~65	-	0~5	0
单粒级	10~20	-	95~100	85~100	-	0~15	0		
	16~31.5	-	95~100	-	85~100	-	0~10	0	
	20~40	-	-	95~100	-	80~100	-	0~10	0